GREDICE

Isporuka gredica proizvedenih kroz integralnu rutu se vrši u kvalitetima pogodnim za daljnju proizvodnju konstrukcionog čelika, zavarivog betonskog čelika, te ugljeničnog čelika za konverziju u žicu.

Fizički parametri

Poprečni presjek	Masa po metru	Dužina	Romboidnost (razlika dijagonala)		Radijus zaobljenja uglova	Zakrivljenost	Ugao rezanja
mm²	kg	m	(mm)		mm	mm	mm
120 x 120	112	6 - 12 (+/-100 mm)	C < 0,16% i C > 0,45%	C = 0,16 - 0,45%	max 8	5 mm/metar	max 10
130 x 130	132		max 7	max 10			
150 x 150	175						

Hemijski sastav

C %	Mn %	Si %	P %	S %
0,04-0,72	0,35-1,6	Si=Mn/3 Max	0,035 Max	0,035 Max

*hemijski sastav gredice će se tačno definisati u skladu sa zahtjevima kupca

Pakovanje i identifikacija

Rasuto, sa brojem taline na kraju svake gredice

NOVA ŽELJEZARA ZENICA
nova era proizvodnje